COLOUR CARD FARRO GLOSS EMAMEL

Wood & Meral Coatings

Wๅร์โร สีเคลือบน้ำมันสำหรับบานไม้และโลหะ



# **FARRC**

## GLOSS ENAMEL

FOR WOOD & METAL COATINGS สำหรับบานไม้และโลหะ





354 Light Blue





160 Sulphur Yellow



372 River Blue










265 Taxi Orange



สีดำ 800 (Black)









583 Light Turquoise



584 flash Green





213 Romantic Pink



214 Juicy Pink





682 Opal Blue





## สีเคลือบน้ำมัน Wาร์โร



สีเคลือบน้ำมันฟาร์โร เป็นสีน้ำมันที่ให้ความคงทนดีมาก จึงเหมาะสำหรับใช้ทาทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนกระทั่งเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แท้งค์ เรือ รถเมล์ รถบรรทุก เป็นต้น

#### รายละเอียดและวิธีทารใช้

เรซิ่นสังเคราะห์ประเภท แอลคีด

เสารเกก ความเขา กวามกวบจำเพาะ 1.1-1.2

ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น การใช้

การผสมให้เจือจาม น้ำมันผสมสี

ระยะเวลาแห้ม แท้งสัมผัสได้ 1.5-2 ชั่วโมง

> แห้งแข็ง 6-8 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ 6-8 ชั่วโบง

## สีรองพื้นทันสนิมเหล็กเรดอ๊อกไซด์ ฟาร์ไร



สีรองพื้นกันสนิมเหล็กเรดอ๊อกไซด์ ฟาร์โร เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิมเหล็ก ซึ่งผลิตจากเรซิ่น และเรดอ๊อกไซด์ ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ ซึ่งให้คณสมบัติใน การยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มสีที่ให้ความคงทนทานป้องกันสนิม ทางาย ให้ฟิล์มสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ได้มาก

#### รายละเอียดวิธีทารใช้

เพื่อให้การยึดเกาะของสีที่ดี การเครียมพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญ พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบไข น้ำมัน ฝุ่น สนิม ฯลฯ ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมทันทีหลังจากการ เตรียมพื้นผิวแล้ว ควรทา 2 ชั้น และให้ทิ้งช่วงการทาทับระหว่างชั้น อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการทาทับชั้นต่อไป สามารถทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ผสมให้เจือจางด้วยน้ำมันผสมสี สำหรับสีทาทับหน้าให้ใช้ สีเคลือบน้ำมัน ฟาร์โร

#### สำหรับบานไม้และโลหะ ระบบทารหาสิ

#### ขั้นที่ 1 การเกรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็กใหม่ 🍨 ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไข

พื้นผิวเหล็กเก่า 👩 ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดด้วยกระดาษทราย เพื่อให้สีใหม่เกาะ ผิววัสดุได้ทนทานยิ่งขึ้น

พื้นผิวไม้ใหม่

 ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจาก ฝุ่นผง และคราบไข

พื้นผิวไม้เก่า

ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย

### ขั้นถอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวเหล็ก พื้นผิวไม้

- ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม ฟาร์โร จำนวน 1-2 เที่ยว
- ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา คอมแพค จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีไม้ใหม่ หรือไม้มียางควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม คอมแพค ก่อนทาด้วย สรองพื้นไม้กันเชื้อรา คอมแพค)

#### ขั้นถอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีเคลือบน้ำมัน ฟาร์โร 2 เที่ยว โดยทิ้งช่วงการทาทับระหว่างขึ้นให้สีแท้งสนิท ก่อนที่จะทำการทาทับขั้นต่อไป



Distributor / ผู้จัดจำหน่าย

TAVEEPAIBUL CO., LTD. 19 Bangbon 3 Soi 14, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160 **บริษัท ทวีใพบลย์ จำกัด** 19 บางบอน 3 ซอย 14 แขวงหลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160